

*Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RU.ИЛЦ.1.Б.1.1251.24  
Действителен до 14.02.2026*

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

№ \_\_\_\_\_

От \_\_\_\_\_

**Продукция:** Песок строительный средний

**Месторождение:** Пряжа-б

Партия: \_\_\_\_\_

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Количество: \_\_\_\_\_

Класс песка: II

Коэффициент фильтрации: 11,07

**Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Требования ГОСТ 8736-2014	Результаты испытаний	
1	Модуль крупности	-	2,0 – 2,5	2,28	
2	Полный остаток на сите с сеткой 0,63 мм	%	10 – 30	38,56	
3	Группа песка	-	-	средний	
4	Содержание пылеватых и глинистых частиц	%	Не более 3	1,12	
5	Насыпная плотность в естественном состоянии	кг/м <sup>3</sup>	-	1428	
6	Насыпная плотность в естественном состоянии	кг/м <sup>3</sup>	-	1506	
7	Зерновой состав песка	содержание зерен свыше 10 мм.	%	Не более 5	0,92
		содержание зерен свыше 5 мм.	%	Не более 15	2,95
		содержание зерен менее 0,16 мм.		Не более 15	9,21

Специалист \_\_\_\_\_

**Романов М.С**